

## Проникающая смесь ГИДРОТЭК-В



Краснодар, Россия

Шпаклевочная гидроизоляция с высоким сопротивлением гидростатическому давлению воды и воздействию агрессивных сред (для устройства гидроизоляции при реконструкции, в зданиях и сооружениях заглубленного или полуглубленного типа ручным способом при постоянной активной инфильтрации грунтовых или техногенных вод эффект «плачущей поверхности»).

Работы по устройству или восстановлению гидроизоляции рекомендуется производить изнутри помещений. При производстве гидроизоляционных работ, готовая к применению гидроизоляционная смесь ТМ «Гидротэк-В» наносится на поверхность конструкций ручным способом при помощи инструментов и оборудования для штукатурных и отделочных работ. Рекомендуется применять совместно с вспомогательными модификациями («ТМ Гидротэк-Ш»; ТМ «Гидротэк-Б»; ТМ «Гидротэк-Р»).

Область применения: является основной модификацией и применяется при устройстве гидроизоляции (при постоянной инфильтрации воды через конструкции, когда создается эффект «плачущей поверхности») в реконструируемых и вновь возводимых зданиях и сооружениях различного назначения (гражданского, промышленного, специального).

Физико-механические характеристики

Условия эксплуатации - -40...+90° С

Водонепроницаемость на «отрыв», не менее - 1 мПа (10 атм)

Водонепроницаемость на «прижиме», не менее - 1, 6 мПа (16 атм)

Предел прочности на изгибе, затвердевшего раствора, в возрасте 28 суток, не менее - 6 мПа (60 кгс/см<sup>2</sup>)

Предел прочности при сжатии, затвердевшего раствора, в возрасте 28 суток, не менее - 50 мПа ( 500 кгс/см<sup>2</sup>)

Прочность сцепления с основанием (адгезия), раствора в возрасте 7 суток, не менее - 2 мПа (20 кгс/см<sup>2</sup>)

Прочность сцепления с основанием (адгезия), раствора в возрасте 28 суток, не менее - 2, 6 мПа (26 кгс/см<sup>2</sup>)

Морозостойкость затвердевшего раствора, не менее - 500 циклов

Расход, готовой к применению гидроизоляционной смеси на 1 м<sup>2</sup> поверхности, в перерасчете на сухую смесь - 2-3 кг

Время выработки готовой к применению гидроизоляционной смеси - 25-30 мин

---

Цена: **61 руб.**

Тип объявления:  
Продам, продажа, продаю

Торг: --

**Олешко Нина**

**+7 (861) 265-80-88**

**г. Краснодар, ул.  
Новороссийская, 240, офис  
31,32**